

## SPEZIFIKATION

**Kunde**

---

**Artikel** Pelumid 66 N3 LGF50 S8 sw 9005/RS  
**Artikelnummer** 12558

---

<b>Produktmerkmal</b>	<b>Norm/Methode</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
Bruchspannung tr.	ISO 527	MPa	>245
Charpy Schlagzähigkeit	ISO 179-1/1eU	kJ/m <sup>2</sup>	>70
Glührückstand	ISO 3451	%	48-52
Faserlänge		mm	7-9
Feuchtegehalt		%	<0,2

---

Soweit nicht anders angegeben, erfolgen alle Prüfungen bei Raumtemperatur (23°C) an nicht konditionierten Probekörpern.

Dieses Schreiben wird automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die aufgeführten Werte sind reine Richtwerte. Sie stellen weder eine Eigenschaftszusicherung noch eine Garantiezusage dar. Die Produkteigenschaften können durch eine Vielzahl von Einflussfaktoren, wie z.B. Werkzeuggestaltung, Verarbeitungsbedingungen usw., unter Umständen erheblich variieren. Der Verarbeiter muss die Produkte vor der Verwendung eigenen Tests unterziehen.